

REZISTO 1

Брудовідштовхувальна фарба для стін,
яка має відмінну стійкість до миття

- Інноваційна технологія Stain Shield
- Миється
- Клас 1 стійкості до миття



Властивості продукту

Фарба для стін, що вимагають особливо високої стійкості до миття. Утворює глибококоматову поверхню. Продукт легко наноситься на поверхню, а здатність фарби добре розрівнюватися полегшує утворення рівної поверхні. Застосована в продукті технологія Stain Shield надає поверхні надзвичайно високі брудовідштовхувальні властивості, що є особливо гарним рішенням для приміщень, які вимагають частого миття.

Сфера застосування

Продукт призначено для фарбування стін у приватних і громадських приміщеннях, що вимагають частого чищення, наприклад у передпокоях, на кухнях, у коридорах і школах. Придатна для фарбування нових і раніше пофарбованих гіпсових плит, а також поштукатурених, бетонних і легкобетонних поверхонь.

Базова поверхня

Можна використовувати для фарбування нових і раніше пофарбованих гіпсових плит та поштукатурених, бетонних, легкобетонних і цегляних поверхонь.

Підготовка поверхні

Необхідний обсяг робіт залежить від стану конкретної поверхні та вимог до неї. Базова поверхня має бути рівною, сухою та очищеною від пилу, забруднень, жиру, замазаних крейдою ділянок і частинок, що відшарувалися. Для очищення поверхні використовувати теплу воду, для дуже забрудненої поверхні — також додати засіб для чищення. Стару облуплену фарбу видалити, слабко зв'язану поверхню очистити до міцної основи. Для досягнення кращої адгезії раніше оброблену глянсовою фарбою поверхню обробити шліфувальною шкуркою. Наявні на поверхні отвори та тріщини заповнити відповідною шпаклівкою; пошпакльовану поверхню шліфувати до гладкості, видалити з поверхні шліфувальний пил.

Ґрунтування

Пористу поверхню (наприклад, раніше не пофарбовану поверхню) заґрунтувати фарбою **Grund+** або **Drywall Grund**. Використання спеціальної ґрунтувальної фарби покращує адгезію між покривною фарбою і базовою поверхнею, підвищує стійкість фарбованої поверхні до навантажень, вирівнює вбиральність базової поверхні та зменшує витрати покривної фарби.

Фінішна обробка

Фінішну обробку поверхні виконати в 1–2 шари фарбою **Rezisto 1**.

Рекомендації з фарбування

Необхідна температура повітря та поверхні під час фарбування й висихання фарби — від +10 до 25 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря — від 40 до 80 % (рекомендована — 65 %). Вища чи нижча за припустиму температура або протяг під час фарбування можуть призвести до утворення неякісної плівки фарби. Перед використанням фарбу потрібно ретельно перемішати. Між нанесенням шарів дати пофарбованій поверхні висохнути відповідно до вимог. Великі поверхні фарбувати без перерв; перерви можна робити лише в кутах. У процесі роботи ясно наносити фарбу, щоб поверхня довше залишалася вологою та оброблюваною. Фарбуючи стіни, наносити фарбу на поверхню спочатку в поперечному напрямку, потім розрівнювати поверхню рухами валика вгору-вниз. Кожний останній рух валика по смузі фарби виконати в одному напрямку по всій площі стіни.



Технічні характеристики.

Сфера застосування	внутрішні роботи в сухих приміщеннях
В'язка речовина	акрилова дисперсія
Ступінь глянсу (Gardner, 60°)	глибокоматова
Щільність (кг/л)	1,33
Вміст сухої речовини	~ 60,6 % (база BW)
Стійкість до вологого стирання ISO 11998 (28 дн., 200 циклів)	1 клас (< 5 мкм)
RYL 2012 клас навантаження	RL 03 Значне навантаження та високі вимоги в сухих внутрішніх приміщеннях RL 04 Особливо значне навантаження та високі вимоги в сухих внутрішніх приміщеннях
Покривність	10–14 м²/л (1 шар) залежно від властивості вбирання й рівності базової поверхні
Контрастність (ISO 6504, 1:2006)	покривність, клас 2
Час висихання (+23 °C, RH 50 %)	можна перефарбовувати через 2 годин
Термостійкість (ISO 3248:2016)	за короткочасного впливу високої температури (24 год., +125 °C) візуальні зміни не спостерігаються; тривала дія високої температури може вплинути на колірний відтінок і ступінь глянсу фарби
Провідність водяної пари (ISO 7783:2018)	клас V2, середня ($V = 25,2 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{д)}$)
Розріджувач	вода
Колерування	колерувальна система Acomix, базовий тон BW та BC
Робочі інструменти	пензель, валик, розпилювач
Розпилювання	сопло 0,017–0,025 дюйма, тиск 150–200 бар, кут розпилювання 30–60°
Очищення робочих інструментів	водою відразу після використання
Вміст ЛОС	≤ 1 г/л (граничний вміст ЛОС у ЄС для цього продукту (підвид A/a — 30 г/л)
Зберігання	зберігати в закритій тарі в сухому та прохолодному місці (за температури +5° C), не допускати замерзання продукту
Термін зберігання	у закритій заводській тарі — 3 роки; дату терміну придатності вказано на упаковці
Упаковка	2,5 л / 10 л

Попередня обробка базових поверхонь, що потребують спеціальної підготовки.

Оштукатурені та бетонні поверхні з високою пористістю заґрунтувати фарбою **Grund+** або **Drywall Grund**, за потреби розводячи продукт.

Деревоволокнисті й деревинностружкові плити заґрунтувати фарбою **Bindo Base**. Покриту старою вапняною чи крейдяною фарбою поверхню заґрунтувати сумішшю фарби **Silikat Base** і води у співвідношенні 1 : 1 або ґрунтувальною фарбою **Master Base**, до якої додано 40–50 % уайт-спіриту **Solve W**.

Клейова фарба. Стару клейову фарбу в поганому стані повністю видалити, для чого поверхню необхідно попередньо змочити водою. Щільно зв'язану клейову фарбу заґрунтувати фарбою **Master Base**, до якої додано 20–30 % уайт-спіриту **Solve W**.

Забруднену сажею або ніотином поверхню, а також поверхню зі слідами патьоків води вимити засобом для чищення, ретельно ополоснути чистою водою і дати висохнути. Потім заґрунтувати поверхню ізолювальною фарбою **Nordsjö Original Spärrvitt Isolering**.

Безпека праці

Працювати в добре вентиляваному місці. Уникати потрапляння хімікату на шкіру та в очі. У разі проковтування хімікату негайно звернутися до лікаря й показати йому упаковку чи етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Паспорт безпеки надається професійному користувачеві на його прохання.

Охорона навколишнього середовища та поводження з відходами

Після завершення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Зберігати продукт у захищеному від холоду сухому й прохолодному місці. Рідкі залишки фарби доставити в місце збору шкідливих відходів, на утилізацію відходів направляти тільки повністю спорожнені ємності. Термін придатності: див. на упаковці.

Виробник

Akzo Nobel Decorative Paints

Представник

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Свєрстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (044) 581 8592

Наведені в описі продукту дані отримані в лабораторних умовах, тому можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, погодних умов тощо. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації при виборі виробів і методів роботи. Представник не несе відповідальності за шкоду, спричинену ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Представник виробу залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.