

# GRUND

## Ґрунт-фарба для стін і стель

- ✓ Відмінно заповнює дрібні тріщини, дефекти й нерівності, легко наноситься
- ✓ Цю ґрунтовку можна тонувати світлими кольорами
- ✓ Ґрунтовку сертифіковано знаком «Північний лебідь», що гарантує відповідність суворим вимогам екологічних стандартів
- ✓ Ґрунтовка з низьким вмістом летких органічних сполук (ЛОС) і слабким запахом.



### ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Ґрунт-фарба для стін і стель приміщень, що забезпечує відмінну покриваність і заповнюваність поверхонь. Легко заповнює дрібні тріщини, дефекти й нерівності поверхні, створюючи гладку поверхню для подальшого фарбування. Зручна в роботі ґрунтовка, що рівномірно й легко наноситься, допомагає досягти професійного результату без особливих зусиль. Цю ґрунтовку можна тонувати світлими кольорами.

Ґрунтовка з низьким вмістом летких органічних сполук (ЛОС) і слабким запахом. Ґрунтовку сертифіковано знаком «Північний лебідь», що гарантує відповідність суворим вимогам екологічних стандартів

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Продукт призначено для ґрунтування пористих поверхонь перед фарбуванням, наприклад гіпсових, оштукатурених і бетонних поверхонь, а також раніше нефарбованих гіпсокартонних плит.

### ОСНОВА

Продукт придатний для ґрунтування пористих поверхонь, як-от, наприклад, зашпакльовані, оштукатурені й бетонні поверхні, а також раніше незабарвлених гіпсокартонних плит, перед нанесенням фарби для оздоблення.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Основа має бути сухою, чистою, очищеною від жиру й пилу. За потреби промийте поверхню теплою водою, а для сильно забруднених поверхонь використовуйте відповідний мийний засіб. Очищену мийним засобом поверхню промийте чистою водою.
- Слід зіскребти до міцної основи стару фарбу, що відшарувалася, і слабо прилеглі шари поверхні. Для покращення зчеплення з поверхнею обробіть раніше забарвлену оливною або алкідною фарбою поверхню наждачним папером.
- Тріщини й нерівності основи зашпаруйте відповідною шпаклівкою із асортименту Sadolin. Висохлу зашпакльовану поверхню відшліфуйте до гладкості й видаліть з неї пил.

### ҐРУНТУВАННЯ

- Пористі, наприклад шпакльовані або раніше нефарбовані оштукатурені, бетонні або цегляні поверхні та гіпсокартонні плити заґрунтуйте ґрунтовкою Grund.
- Перед застосуванням добре перемішайте ґрунтовку.
- Ґрунтовка Grund готова до застосування, але за необхідності її можна розвести чистою водою до 10 % за об'ємом.
- Ґрунтуйте валиком, пензлем або розпилювачем.
- Перед початком фарбування шар ґрунтовки має повністю висохнути. Температура повітря та поверхні під час ґрунтування / фарбування — +10–25 °C (рекомендується +18 °C ± 2 °C), відносна вологість повітря — 40–80 % (рекомендується 65 %). Температура, вища або нижча за рекомендовану, а також протяги можуть призвести до утворення неякісної плівки ґрунтування.
- Заґрунтовану поверхню трохи відшліфуйте дрібнозернистим наждачним папером і видаліть пил.
- Якщо під час фарбування використовується фарба яскравих кольорів (червона, жовта, помаранчева), то, щоб отримати належне покриття, рекомендується заґрунтувати поверхню ґрунтовкою, колір якої максимально близький до кольору фінішної фарби.

### ФІНІШНА ОБРОБКА

Сушу заґрунтовану поверхню пофарбуйте фарбою, вибраною із асортименту Sadolin.

### ОЧИЩЕННЯ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ

У нормальних умовах плівка фарби остаточно твердне протягом 4 тижнів після фарбування, тому до цього моменту поверхню не слід мити або очищати. Через 4 тижні поверхня стає стійкою до чищення.

Забруднену пофарбовану поверхню очищайте теплою чистою водою, якщо потрібно, можна використовувати й нейтральний (рН 6–7) мийний засіб. Не можна використовувати мийні засоби, які містять органічні розчинники (наприклад, спирт). Очищайте поверхню вологою тканиною або м'якою губкою. Не використовуйте абразивні засоби для чищення, губки з грубою жорсткою поверхнею або жорсткі щітки. Очищену мийним засобом поверхню промийте чистою водою.



## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Призначення	для сухих приміщень
Сполучна речовина	кополімерна дисперсія
Блиск (Gardner, 60°)	повністю матовий.
Стійкість до вологого стирання ISO 11998 (28 днів, 200 циклів)	клас 3
Витрата фарби	на раніше пофарбованій поверхні: 10–12 м <sup>2</sup> /л; на поглинальній поверхні: 7–9 м <sup>2</sup> /л.
Час висихання (за температури 23 °С, відносної вологості 65 %)	пил не прилипає через 1 годину, наступний шар можна наносити через 2 години.
Розріджувач	вода. Виріб готовий до використання й не потребує розведення. Якщо необхідно, ґрунт можна розвести чистою водою до 10 %.
Тонування	система тонування Asomix, можливі лише світлі відтінки.
Робочі інструменти	пензель, валик, розпилювач.
Розпилювач	насадка 0,017–0,025 дюйма, тиск 150–200 бар, кут розпилення 30–60°.
Миття інструментів	водою відразу після використання.
Вміст ЛОС (летких органічних сполук)	≤ 1 г/л (гранично допустимий у ЄС вміст ЛОС у виробі (підгрупа А/а) становить 30 г/л).
Зберігання	у закритій упаковці в сухому прохолодному місці (за температури вище ніж +5 °С), 3 роки. Берегти від холоду.
Упаковка	2,5 л/ 4,5 л/ 9 л.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБІТ

Перед фарбуванням ґрунтовка має повністю висохнути.

Температура повітря та поверхні під час ґрунтування та/або фарбування — +10–25 °С (рекомендується +18 °С ± 2 °С), відносна вологість повітря — 40–80 % (рекомендується 65 %). Температура, вища або нижча за рекомендовану, а також протяги можуть призвести до утворення неякісної плівки на фарбі.

Перед нанесенням наступного шару попередній має повністю висохнути. Великі площі поверхні треба фарбувати без перерв; перерви можна робити лише в кутах.

Фарбу наносити густим шаром, щоб фарбована поверхня довше залишалася вологою, що полегшить вирівнювання поверхні. Щоб визначити потрібну кількість фарби, слід використовувати дані щодо витрат фарби, зазначені на етикетці. Під час фарбування стін нанесену фарбу слід вирівнювати, переміщаючи валик вгору і вниз так, щоб останній рух кожного мазка фарби валиком по всій стіні виконувався в одному напрямку.

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Проводити роботи в добре провітрюваному приміщенні, використовувати засоби індивідуального захисту, не допускати потрапляння на шкіру й в очі. У разі ковтання терміново звернутися до лікаря. Якщо під час виконання робіт ви стали почуватися погано, зателефонуйте до служби контролю отруєнь та інформації або зверніться до лікаря. УВАГА! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихати пари чи аерозоль.

Гранично допустимий у ЄС вміст ЛОС у виробі (підгрупа А/а) становить 30 г/л. Вміст ЛОС у продукті — < 1 г/л.

## ЕКОЛОГІЯ Й УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Після закінчення роботи щільно закрийте контейнер із продуктом. Перед миттям робочих інструментів видаліть із них залишки продукту. Не виливайте продукт у каналізацію чи водойми. Рідкі залишки необхідно здати до пункту збирання небезпечних матеріалів. На переробку можна здавати лише повністю порожню тару.

## ВИРОБНИК

Akzo Nobel, Швеція

## ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (044) 581 8592

Дані, наведені в описі продукту, отримані в лабораторних умовах, тому через різні способи нанесення на поверхню, погодні умови тощо практичні дані можуть трохи відрізнятися. Наведена інформація призначена для того, щоб допомогти вибрати продукти та способи роботи. Представник виробника не бере на себе відповідальності за шкоду, якщо виріб використовувався неналежним чином або не за призначенням. Щоб отримати додаткову інформацію, зв'яжіться з представником виробника. Ми зберігаємо за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.