



# BINDO 10

Матова фарба для стін підвищеної зносостійкості

- ✓ Утворює на стінах міцну матову поверхню (стійкість до вологого стирання, ISO 11998, клас 1).
- ✓ Фарба швидкого висихання однорідної консистенції, яку легко наносити.
- ✓ Фарба має знак сертифікації «Північний лебідь», що гарантує відповідність суворим екологічним стандартам.
- ✓ Пофарбована поверхня легко миється, і за нею просто доглядати.
- ✓ Фарба з низьким вмістом летких органічних сполук (ЛОС) і слабким запахом.



## ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Емульсійна фарба для стін однорідної консистенції, що утворює на стінах міцну матову поверхню. Фарба рівномірно й бездоганно покриває стіни, стійка до щоденного зносу, завдяки чому стіни довше залишаються чистими. Фарба швидко висихає і легко наноситься, що допомагає без зайвих зусиль досягти професійного зовнішнього результату. Пофарбовану поверхню можна мити і за нею легко доглядати. Є можливість вибору із сотень тисяч кольорів.

Фарба Bindo 10 має слабкий запах і дуже низький вміст ЛОС (летких органічних сполук). Фарба має знак сертифікації «Північний лебідь», що гарантує відповідність суворим екологічним стандартам.

## ПРИЗНАЧЕННЯ

Фарба застосовується для фарбування стін у житлових приміщеннях і громадських місцях. Приклад: стіни у вітальннях, спальннях і дитячих кімнатах, кухнях, прихожих, сходових маршах, офісах і громадських місцях (школах, дитячих садах, крамницях, готелях, ресторанах), які потребують частого прибирання

## ОСНОВА

Придатна для фарбування нових і раніше фарбованих поштукатурених, бетонних і цегляних поверхонь, гіпсовых плит, шпалер, придатних для фарбування, і скловолоконних шпалер, шпакльованих поверхонь, а також загрунтованих ДВП (деревоволокнистих плит) і ДСП (деревостружкових плит)

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Основа має бути сухою, чистою, очищеною від жиру й пилу. Якщо необхідно, промийте поверхню теплою водою, для дуже забруднених поверхонь застосуйте відповідний мийний засіб. Очищену мийним засобом поверхню промийте чистою водою.
- Стару облуплену фарбу й шари поверхні, які слабко тримаються, зіскребіть до міцної основи. Для поліпшення зчеплення обробіть поверхню, раніше пофарбовану масляною або алкідною фарбою, наждачним папером.
- Тріщини й нерівності основи заповніть відповідною шпаклівкою Sadolin. Зашпакльовану поверхню відшлифуйте до гладкості й видаліть із неї пил

## ГРУНТОВКА

- Пористі, наприклад, зашпакльовані чи раніше не фарбовані, поштукатурені, бетонні або цегляні, поверхні й гіпсові плити обробіть ґрунтовкою Grund.
- Раніше не оброблені поверхні ДВП й ДСП, а також поверхні з різною пористістю (наприклад, частково зашпакльовані) обробіть ґрунтовкою Super Grund.
- На поверхні, раніше фарбовані алкідною чи масляною фарбою, а також на поверхні, оброблені промисловим способом, нанесіть ґрунтовку Super Grund.
- Видаліть стару, вкриту вапняною фарбою поверхню і нанесіть суміш ґрунтувальної фарби Silikat Base і води в пропорції 1 : 1 або обробіть відповідною ґрунтовкою.
- Перед фарбуванням повністю видаліть шар клейової фарби й обробіть ґрунтовкою Super Grund.
- Загрунтовану висохлу поверхню злегка відшлифуйте дрібнозернистим наждачним папером і видаліть пил.
- Якщо використовується фарба яскравих кольорів (червона, жовта, помаранчева), рекомендується вкрити поверхню ґрунтувальною фарбою, колір якої був би максимально наблизений до кольору фінішної фарби, або нанести на поверхню додатковий шар фарби

## ФІНІШНА ОБРОБКА

Пофарбуйте поверхню фарбою Bindo 10. Перед застосуванням добре перемішайте вміст. Нанесіть 2 шари фарби валиком, пензлем або розпилювачем. Після кожного нанесення окремих шарів поверхня має повністю висохнути. Температура повітря та поверхні під час фарбування: +10–25 °C (рекомендується +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря: 40–80 % (рекомендується 65 %). Температура вища або нижча за рекомендовану, а також протяги можуть привести до утворення неякісної плівки фарби.

Фарба готова до застосування й не потребує розведення. Розведення фарби або фарбування поверхні тоншим шаром, ніж рекомендується, може привести до погіршення властивостей виробу.

Порядок фарбування шпалер (окрім вінілових), шпалер, придатних для фарбування, текстильних або скловолоконних шпалер такий. Видаліть пил з поверхні. Нанесіть ґрунтовку Super Grund. Перевірте фарбу на площині в 1 квадратний метр, щоб переконатися, що папір не відклеюється. Якщо паперові або скловолоконні шпалери наклеєно нещодавно, дотримуйтесь часу висихання, указаного на упаковці клею





## ПРИБИРАННЯ ПОВЕРХНІ

За нормальних умов шар фарби остаточно затвердне впродовж 4 тижнів після фарбування, тому до цього моменту поверхню не можна мити або очищати. Через 4 тижні поверхня стає стійкою до прибирання.

Забруднену фарбовану поверхню очистте теплою чистою водою, за необхідності можна використати й нейтральний (рН 6–7) мийний засіб. Не можна використати мийні засоби, які містять органічні розчинники (наприклад, спирт). Очищайте поверхню вологовою тканиною чи м'якою губкою. Не використовуйте абразивні засоби для чищення, грубі губки або жорсткі щітки. Очищенну мийним засобом поверхню промийте чистою водою.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Призначення	для сухих приміщень.
В'яжуча речовина	кополімерна дисперсія.
Бліск ISO 2813:2014 (60°)	матова, 7.
Стійкість до вологого стирання ISO 11998 (28 днів, 200 циклів)	клас 1.
Витрата фарби	на раніше фарбованій поверхні: 10–12 м <sup>2</sup> /л; на поверхні вбирання: 7–9 м <sup>2</sup> /л.
Час висихання (за температури 23 °C, відносної вологості 65 %)	пил не прилипає через 1 годину, наступний шар можна наносити через 2 години.
Термічна стабільність (ISO 3248:2000)	короткосучасний вплив високої температури (24 години, +125 °C) не призводить до зміни зовнішнього вигляду; тривалий вплив високої температури може призвести до зміни відтінку й бліску.
Паропроникність (ISO 7783:2011)	клас V2, середня ( $V = 30,4 \text{ г}/(\text{м}^2\cdot\text{д})$ ).
Розріджувач	вода. Виріб готовий до використання і не потребує розведення. За необхідності фарбу можна розвести чистою водою до 10 %.
Тонування	система тонування Acomix, увесь асортимент відтінків
Робочі інструменти	пензель, валик, розпилювач.
Розпилювач	насадка 0,017–0,025 дюйма, тиск 150–200 бар, кут розпилення 30–60°.
Миття інструментів	водою відразу після використання.
Уміст ЛОС (летких органічних сполук)	≤ 1 г/л (граничний допустимий уміст ЛОС у виробі в країнах ЕС (підгрупа А/а)): 30 г/л.
Зберігання	у закритій упаковці в сухому прохолодному місці (за температури вище ніж +5 °C), 3 роки. Уникати зберігання в холодних умовах.
Упаковка	0,9 л / 2,5 л / 9 л

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ

Температура повітря та поверхні під час фарбування: +10–25 °C (рекомендується +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря: 40–80 % (рекомендується 65 %). Температура вища або нижча за рекомендовану, а також протяги можуть призвести до утворення неякісної плівки фарби.

Перед нанесенням наступного шару попередній шар має повністю висохнути. Великі поверхні треба фарбувати без перерв, перерви можна робити лише в кутах.

Фарбу наносити якось, щоб фарбована поверхня якомога довше залишалася вологовою, завдяки чому буде легше вирівняти поверхню. Для визначення необхідної кількості фарби слід використати дані щодо витрати фарби, указані на етикетці. Під час фарбування стін нанесену фарбу слід вирівнювати, переміщаючи валик вгору й униз так, щоб виконувати останній рух кожного мазка фарби валиком по всій стіні в одному напрямку.

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Працювати в добре провітрюваному приміщенні. Використовувати засоби індивідуального захисту. Не допускати потрапляння на шкіру й в очі. У разі проковтування негайно звернутися до лікаря. Якщо під час роботи ви почуваетесь погано, зателефонуйте в Службу контролю отруєнь і інформації або зверніться до лікаря. УВАГА! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихати пари або аерозоль.

Границю допустимий уміст ЛОС у виробі в країнах ЕС (підгрупа А/а) — 30 г/л. Уміст ЛОС у виробі: < 1 г/л

## ЕКОЛОГІЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Після закінчення роботи щільно закройте контейнер з продуктом. Перед миттям робочих інструментів видаліть з них залишки продукту. Не зливайте продукт у каналізацію або водойми. Рідкі залишки необхідно здати в пункт збору небезпечних матеріалів. На переробку можна здавати тільки повністю випорожнену тару

## ВИРОБНИК

Akzo Nobel, Швеція

## ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (044) 581 8592

Дані, наведені в описі продукту, отримані в лабораторних умовах, тому через різні способи нанесення на поверхню, погодні умови тощо практичні дані можуть трохи відрізнятися. Наведена інформація призначена для того, щоб допомогти вибрати продукти та способи роботи. Представник виробника не бере на себе відповідальність за шкоду, якщо виріб використовувався неналежним чином або не за призначенням. Щоб отримати додаткову інформацію, зв'яжіться з представником виробника. Ми зберігаємо за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.