



SUPER GRUND

Ґрунт-фарба для стін і стель

- ✓ Відмінна зчіплюваність із широким спектром складних поверхонь — МДФ, плитка, НПВХ тощо
- ✓ Забезпечує ідеальне зчеплення фарби з будь-якою складною поверхнею
- ✓ Швидко сохне й легко наноситься



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Надійне рішення для ґрунтування, що дає змогу легко обробляти складні поверхні. Ця ґрунтовка відрізняється чудовим зчепленням із більшістю складних поверхонь, завдяки чому шар фарби буде бездоганним і довговічним. Незалежно від властивостей оброблюваної поверхні: ДСП, плитка, твердий ПВХ або інші поверхні, ця ґрунтовка добре зчіплюється із поверхнею та забезпечує зчеплення фарби зі складною поверхнею.

Ґрунтовка, що швидко сохне й легко наноситься, завдяки чому фарбувальні роботи виконувати швидко та просто.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Ґрунтовка призначена для внутрішніх робіт, ґрунтування меблів, плитки, дверей, підвіконь, плінтусів та інших складних поверхонь. Ґрунтовку також можна використовувати для стін і стель перед фарбуванням латексною фарбою.

ОСНОВА

Придатна для ґрунтування нових і раніше фарбованих дерев'яних, оштукатурених, бетонних і цегляних поверхонь, гіпсових, деревоволокнистих, деревостружкових і зашпакльованих поверхонь. Ґрунтовка має відмінне зчеплення із поверхнею, завдяки чому її можна використовувати перед фарбуванням ламінату, скла, ДСП, жорсткого ПВХ, фарбованої та лакованої промисловим способом поверхні, а також керамічної плитки. Можна використовувати й для поверхонь у вологих приміщеннях перед фарбуванням, призначеним для вологих приміщень, наприклад Sadolin EasyCare Kitchen&Bathroom.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Основа має бути сухою, чистою, очищеною від жиру й пилу. За потреби промийте поверхню теплою водою, а для сильно забруднених поверхонь використовуйте відповідний мийний засіб. Очищену мийним засобом поверхню промийте чистою водою.
- Слід зіскребти до міцної основи стару фарбу, що відшарувалася, і слабко прилеглі шари поверхні. Для покращення зчеплення з поверхнею обробіть раніше забарвлену оливною або алкідною фарбою поверхню наждачним папером.
- Тріщини й нерівності основи зашпаруйте відповідною шпаклівкою із асортименту Sadolin. Зашпакльовану поверхню відшліфуйте до гладкості й видаліть з неї пил.

ҐРУНТУВАННЯ

- Перед застосуванням добре перемішайте ґрунтовку.
- Заґрунтуйте поверхню одним шаром ґрунтовки **Super Grund**.
- Ґрунтовка готова до застосування, але за потреби її можна розвести чистою водою (до 10 % за об'ємом).
- Ґрунтуйте валиком, пензлем або розпилувачем.
- Перед початком фарбування шар ґрунтовки має повністю висохнути. Температура повітря та поверхні під час ґрунтування та/або фарбування — +10–25 °C (рекомендується +18 °C ± 2 °C), відносна вологість повітря — 40–80 % (рекомендується 65 %). Температура, вища або нижча за рекомендовану, а також протяги можуть призвести до утворення неякісної плівки на поверхні ґрунтування / фарби.
- Заґрунтовану поверхню, що висохла, трохи відшліфуйте дрібнозернистим наждачним папером і видаліть пил.
- Якщо під час фарбування використовується фарба яскравих кольорів (червона, жовта, помаранчева), то, щоб отримати належне покриття, рекомендується заґрунтувати поверхню ґрунтовкою, колір якої максимально близький до кольору фінішної фарби.

ФІНІШНА ОБРОБКА

Суху заґрунтовану поверхню пофарбуйте фарбою, вибраною із асортименту Sadolin.



ОЧИЩЕННЯ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ

У нормальних умовах плівка фарби остаточно твердне протягом 4 тижнів після фарбування, тому до цього моменту поверхню не слід мити або очищати. Через 4 тижні поверхня стає стійкою до чищення.

Забруднену пофарбовану поверхню очищайте теплою чистою водою, якщо потрібно, можна використовувати й нейтральний (рН 6-7) мийний засіб. Не можна використовувати мийні засоби, які містять органічні розчинники (наприклад, спирт). Очищайте поверхню вологою тканиною або м'якою губкою. Не використовуйте абразивні засоби для чищення, губки з грубою жорсткою поверхнею або жорсткі щітки. Очищену мийним засобом поверхню промийте чистою водою.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Призначення	для сухих і вологих приміщень.
Сполучна речовина	акриловий латекс.
Блиск ISO 2813:2014 (60°)	матовий.
Витрати	5-8 м ² /л залежно від поглинання поверхні.
Час висихання (за температури 23 °С, відносної вологості 65 %)	пил не прилипає через 2 години, після використання латексної фарби наступний шар можна наносити через 4 години, після використання акрилової та алкідної фарби - через 12-16 годин.
Розріджувач	вода. Виріб готовий до використання й не потребує розведення.
Тонування	система тонування Asomix, тільки світлі відтінки.
Робочі інструменти	пензель, валик, розпилювач.
Розпилювач	насадка 0,017-0,025 дюйма, тиск 150-200 бар, кут розпилення 30-60°.
Миття інструментів	водою відразу після використання.
Вміст ЛОС (летких органічних сполук)	≤ 66 г/л (гранично допустимий у ЄС вміст ЛОС у виробі (підгрупа A/d) становить 130 г/л).
Зберігання	у закритій упаковці в сухому прохолодному місці (за температури вище ніж +5 °С), 3 роки. Берегти від холоду.
Упаковка	0,9 л/ 2,5 л/ 9 л.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБІТ

Перед фарбуванням ґрунтовка має повністю висохнути.

Температура повітря та поверхні під час фарбування — +10-25 °С (рекомендується +18 °С ± 2 °С), відносна вологість повітря — 40-80 % (рекомендується 65 %). Температура, вища або нижча за рекомендовану, а також протяги можуть призвести до утворення неякісної плівки на фарбі.

Перед нанесенням наступного шару попередній має повністю висохнути. Великі площі поверхні треба фарбувати без перерв; перерви можна робити лише в кутах.

Фарбу наносити густим шаром, щоб фарбована поверхня довше залишалася вологою, що полегшить вирівнювання поверхні. Щоб визначити потрібну кількість фарби, слід використовувати дані щодо витрат фарби, зазначені на етикетці. Під час фарбування стін нанесену фарбу слід вирівнювати, переміщаючи валик вгору і вниз так, щоб останній рух кожного мазка фарби валиком по всій стіні виконувався в одному напрямку.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Проводити роботи в добре провітрюваному приміщенні, використовувати засоби індивідуального захисту, не допускати потрапляння на шкіру й в очі. У разі ковтання терміново звернутися до лікаря. Якщо під час виконання робіт ви стали почуватися погано, зателефонуйте до служби контролю отруєнь та інформації або зверніться до лікаря. УВАГА! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихати пари чи аерозоль.

Гранично допустимий в ЄС вміст ЛОС у виробі (підгрупа A/a) становить 160 г/л. Вміст ЛОС у продукті — < 66 г/л.

ЕКОЛОГІЯ Й УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Після закінчення роботи щільно закрийте контейнер із продуктом. Перед миттям робочих інструментів видаліть із них залишки продукту. Не виливайте продукт у каналізацію чи водойми. Рідкі залишки необхідно здати до пункту збирання небезпечних матеріалів. На переробку можна здавати лише повністю порожню тару.

ВИРОБНИК

Akzo Nobel, Швеція

ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (044) 581 8592

Дані, наведені в описі продукту, отримані в лабораторних умовах, тому через різні способи нанесення на поверхню, погодні умови тощо практичні дані можуть трохи відрізнятися. Наведена інформація призначена для того, щоб допомогти вибрати продукти та способи роботи. Представник виробника не бере на себе відповідальності за шкоду, якщо виріб використовувався неналежним чином або не за призначенням. Щоб отримати додаткову інформацію, зв'яжіться з представником виробника. Ми зберігаємо за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.